



מכון התקנים הישראלי

המעבדה לחומרי בניין

תעודת בדיקה מספר 8011209675

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין : דנבר צבעי ישראל בע"מ
מענו : ת.ד. 402 אופקים 87513
תאריך ההזמנה : 00/09/14

תאור המוצר

חומרי בניה
הדגם הנבדק : תאור : בדיקת צבע על לוחות
שם היצרן : דנבר צבעי ישראל
(לפרטים נוספים ראה תאור מרחב של המוצר)

פרטי הנסילה

המדגם ניטל בתאריך : 00/09/13 הנוטל: המזמין
תאור המנה שמתוכה ניטל המדגם: 4 לוחות

מהות הבדיקה

סיווג החומר לפי סעיפי התקן הישראלי ת"י 755 - תגובות בשרפה של חומרי בנייה-שיטות בדיקה
וסיווג, מיוני 1997, גליון תיקון מספר 1 מיולי 1998, המפורטים להלן:
2.3.2 - התפשטות האש, 2.4 - צפיפות העשן, 2.5 - עינות הצורה, ההתפרקות והטיפטוף.

**מסמך זה מתייחס לדוגמה (ות)
שנבדקה (ו) בלבד ואין לייחסו
לדוגמות אחרות של אותו מוצר.**

מסמך זה מכיל 3 דפים
ואין להשתמש בו אלא במלואו.

מסקנות הבדיקה

התקבלו 4 לוחות עץ מייפל מלא שלפי הצהרת המזמין
מוספרות ב 31-FR1 וצבועות בצבע "דנברגלוס אנטיפלייס
1. הדוגמה הנ"ל שנבדקה סוגה לפי אמות המידה
בת"י 755 (1998) כדלהלן:
דוגת התלקחות III (שלוש) -
דוגת צפיפות עשן 1 (אחת) -
דוגת עינות צורה והטיפטוף 3 (שלוש) -
3. הדו"ח הזה מתייחס לדוגמה שנבדקה בלבד ואין לייחסו
לדוגמות אחרות של אותו המוצר.
- הערות -
כינוי הדגם ושם היצרן שצויינו לעיל נכתבו בהתאם
להצהרת מזמין הבדיקה.
פרוט מצוי כדפים הבאים של מסמך זה.

שם החותם: בסן שבזאי

2000/09/26

שם החותם: גורן רכודו

תפקידו: כימאי בודק

יום חודש שנה

תפקידו: ראש ע"פ

רח' חיים לבנון 42, תל-אביב 69977, מזכירות: טל' 03-6465125/343, פקס' 03-6429080 אינטרנט: www.sii.org.il

ענף מוצרי גימור: טל' 03-6465225, פקס' 03-6465059, ענף מוצרי שלד: טל' 03-6465230, ענף אש: 03-6465190



מכון התקנים הישראלי

המעבדה לחומרי בניין

תעודת בדיקה מספר 8011209675


בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 2 מחור 3

תאור מורחב של המוצר

מידות הדוגמה : 26x90 ס"מ ועובי כולל של לוח צבוע כ- 18 מ"מ

דוגמת לוחות עץ מילפל מלא שלפי הצהרת המזמין מוספגות ב- IFR-31 וצבועות בצבע "דנברגלוס אנטילפלייס".



מכון התקנים הישראלי

המעבדה לחומרי בניין

תעודת בדיקה מספר 8011209675

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 3 מתוך 3

מספר סעיף בתקן	התכונה הנבדקת	יחידת המידה	ממצאי הבדיקה					תוצאה למדגם	ליקויים/ הערות
2.3.2	התפשטות האש								
2.3.2	החומר מסווג עפ"י טבלה 1 של ת"י 755								
2.3.2.1	התפשטות אש מירבית תוך 15 דקות	מ"מ	220.0	170.0	170.0				
2.3	התפשטות אש מירבית תוך 10 דקות	מ"מ	400.0	170.0	450.0				
2.3.2.2	סיווג המוצר						III		
2.4	צפיפות העשן								
2.4.4	בליעת אור מקסי	אחוז	80.0	88.0	94.0	82.0	86.0		
2.4.4	סיווג המוצר							1	
2.5	עיון העורה, ההתפרקות והניפטרף								
2.5.3	התנהגות הדוגמה בעת הנסיי	ללא יחידה						ראת הערה	
2	סיווג המוצר							3	

רח' חיים לבנון 42, תל-אביב 69977, מזכירות: טל' 03-645125/343, פקס' 03-6429080 אינטרנט: www.sii.org.il
 ענף מוצרי גליל: טל' 03-645949-30, ענף מוצרי גליל: טל' 03-645949-30, ענף איש: טל' 03-645949-30