



מכון התקנים הישראלי

המעבדה לחומרי בניין

תעודת בדיקה מספר 8111202204

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין : דנבר צבעי ישראל בע"מ
 מענו : ת.ד. 402 אופקים 87513
 תאריך ההזמנה : 01/03/08

תאור המוצר

חומרי בניה : תאורו: דנבוקריל/ברניש
 הדגם הנבדק :
 שם היצרן : לא רשום
 (לפרטים נוספים ראה תאור מורחב של המוצר)

פרטי הנסילה

המדגם נשלח בתאריך : 01/03/07 הנוטל: המזמין
 תאור המנה שמתוכה נשלח המדגם: 4 לוחות

מנת הבדיקה

סיווג החומר לפי סעיפי התקן הישראלי ת"י 755 - תגובות בשרפה של חומרי בנייה-שיטות בדיקה וסיווג, מינוי 1997, גליון תיקון מספר 1 מילוי 1998, המפורטים להלן:
 2.3.2- התפשטות האש, 2.4- צפיפות העשן, 2.5- עיוות הצורה, ההחפרקות והטיפטוף.

מסמן זה מתייחס לדוגמה(ות) שנבדקה(ו) בלבד ואין לייחסו לדוגמות אחרות של אותו מוצר.

מסמן זה מכיל 3 דפים ואין להשתמש בו אלא במלואו.

הצקנות הבדיקה

1. הדוגמה הנ"ל שנבדקה סווגה לפי אמות המידה בתי"י 755 (1998) כדלהלן:
 דרגת החלקות - v (חמש)
 דרגת צפיפות עשן - 2 (שתלים)
 דרגת עיוות צורה והטיפטוף - 3 (שלוש)
 הערות -
 כינון הדגם ושם הייצרן שצויינו לעיל נכתבו בהתאם להצהרת מזמין הבדיקה.
 פרוט מצוי בדפים הבאים של מסמך זה.

שם החותם: כסן שבתאי
 תפקידו: מהנדס בודק בכיר

2001/03/22
 יום חודש שנה

שם החותם: גרלה חכרדרו
 תפקידו: מהנדס MSC, ראש ענף

רח' חיים לבנון 42, תל-אביב 69977 טל' 03-6465125/343 פקס' 03-6429080 אינטרנט: www.sii.org.il
 ענף מוצרי גומי: טל' 03-6465225 פקס' 03-6465059, ענף מוצרי שלד: טל' 03-6465230 ענף אש: טל' 03-6465190



מכון התקנים הישראלי

המעבדה לחומרי בניין


תעודת בדיקה מספר 8111202204

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים השי"ג - 1953

דף 3 מתוך 3

| מספר סעיף בתקן | החברה המבדקת | יחידת המידה | ממצאי הבדיקה | תוצאה למדגם | ליקויים/ הערות |
|----------------|------------------------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------------------------|
| 2.3.2 | התפשטות האש | | | | |
| 2.3.2 | החומר מסווג עפ"י טבלה 1 של ת"י 755 | | | | |
| 2.3.2 | התפשטות אש מירבית תוך 10 דקות | מ"מ | 0.0 50.0 0.0 | | |
| 2.3.2 | התפשטות אש מירבית תוך 10 דקות | מ"מ | 0.0 50.0 0.0 | | |
| 2.3.2 | סליל המוצר | | | V | |
| | צפיפות העשן | | | | |
| 2.3.2 | כליעת אור מקסי | אחוז | 60.0 70.0 68.0 72.0 | 67.5 | |
| 2.3.2 | סליל המוצר | | | 2 | |
| 2.3.2 | עלויות הצורה, ההחפרקות והטיפול | | | | |
| 2.3.2 | הפנהגות הדוגמה בעת הליסי | ללא יחידה | | | הובחנו עיוות הדוגמה והתרככותה |
| 2.3.2 | סליל המוצר | | | 3 | |

רח' חיים לבנון 42, תל-אביב 69977 טל' 03-6465125/343 פקס' 03-6429080 אינטרנט: www.sii.org.il
 ענף מוצרי גימור: טל' 03-6465225 פקס' 03-6465059, ענף מוצרי שלד: טל' 03-6465230 ענף אש: טל' 03-6465190



מכון התקנים הישראלי

המעבדה לחומרי בניין

תעודת בדיקה מספר 8111202204

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

תאור מורחב של המוצר

דף 2 מתוך

מידות הדוגמה : 17.5x90 ס"מ ועובי כולל של כ - 17 מ"מ

מסה ליחידת שטח : כ - 13.4 ק"ג/מ"ר.
מסה ליחידת נפח : 788 ק"ג/מ"ק.

דוגמה לוחות עץ מליפל צבועים בצבע נגד אש המכונה עיי המזמין דנברקרייל/ברניש בגוון לבן תוצרת דנבר צבעי ישראל בע"מ.

רח' חיים לבנון 42, תל-אביב 69977 טל' 03-6465125/343 פקס' 03-6429080 אינטרנט: www.sii.org.il
ענף מוצרי גימור: טל' 03-6465225 פקס' 03-6465059, ענף מוצרי שלד: טל' 03-6465230 ענף אש: טל' 03-6465190