



דין וחשבון על בדיקה מס' 9611916541
קשור לדו"ח ביניים מס' 9711903018

פרטי ההזמנה

שם המזמין :	דנבר צבעים וציפויים ישראל (2002) בע"מ
מענו :	בריסל 7, שדרות 80100
תאריך ההזמנה :	27/12/16

תאור המוצר

חומר איטום על בסיס פוליאוריטני דו רכיבי, בגוון אפור המכונה : "דנברסיל" / "denberseal"-2

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך :	15/1/2017	הנוטל : בא כח : המזמין
---------------------	-----------	------------------------

מהות הבדיקה

לבקשת המזמין, קביעת תכונות חומר האיטום הנ"ל עפ"י תכנית בדיקות של חב' דנבר.
--

דו"ח זה מכיל 3 דפים ואין להשתמש בו אלא במלואו	תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק.	
---	---	--

תוצאות הבדיקה

כללי :
הערות : דו"ח זה מחליף את דו"ח ביניים מס' 9711903018 מתאריך 28/3/2017
תוצאות הבדיקות מובאות בדפים 2-3

שם החותם : פיסיק זוהר
שם החותם : מהנדס משה חיים
תפקידו : ראש מדור חומרי איטום וציפויים
תפקידו : ראש ענף מוצרי שלד גימור ואיטום

22/5/2017



דין וחשבון על בדיקה מס' 9611916541

דף 2 מתוך 3 דפים

תוצאות הבדיקה-המשך

מס'	התכונה הנבדקת	שיטות הבדיקה	יחיד	תוצאות הבדיקה	הערות
1	מידות העובי היבש (מ"מ)	לפי שיטה מסומנת בתיי 1430/3	מ"מ	1.4÷1.82	
2	חוזק מתיחה בכח מקסימלי	לפי שיטה מסומנת בתיי 4518	נ/ממ"ר	מיני 7.19 ממוצע 9.61	
3	התארכות בכח מקס'	לפי שיטה מסומנת בתיי 4518	%	מיני 148.5 ממוצע 151	
4	עמידות בהשריה במים	לפי שיטה מסומנת בתיי 4518	חזותי	לא נראו סימני התפוררות/התארכות	
5	חדירות מים בלחץ 0.5) אטמ' 24 שעות)	לפי שיטה מסומנת בתיי 4518	חזותי	לא חדרו מים דרך הדוגמא	
6	חוזק הידבקות במשיכה צירית	לפי שיטה מסומנת בתיי 4518	מגפ"ס	מיני 0.92 ממוצע 1.0	
7	גמישות בטמפי נמוכה (-10°C)	לפי שיטה מסומנת בתיי 4518	חזותי	הדוגמא לא נסדקה	
8	גישור דינאמי על פני סדקים (לפני בלייה)	לפי שיטה מסומנת בתיי 4518	חזותי	הדוגמא לא נקרעה	בדיקה לאחר 1000 מחזורים במפתח של 1 מ"מ
8.1	גישור דינאמי על פני סדקים (לאחר בלייה בחום)	לפי שיטה מסומנת בתיי 4518			
8.2	גישור דינאמי על פני סדקים (לאחר השרייה במים)	לפי שיטה מסומנת בתיי 4518			

דף 3 מתוך 3 דפים

דין וחשבון על בדיקה מס' 9611916541

תוצאות הבדיקה-המשך-

מס'	התכונה הנבדקת	שיטות הבדיקה	יחיד	תוצאות הבדיקה	הערות
9	עמידות בטמפי גבוהה 85°C	לפי שיטה מסומנת בת"י 1430/3	חזותי	לא נראו סימני נזילה טפטוף	
10	ספיגות כללית לאחר טבילה במים בטמפי של 70°C במשך 168 שעות	לפי שיטה מתוארת בת"י 4518	%	ממוצע 1.8	
11 בדיקת תכונות לאחר בלייה בחום בטמפי של 80°C במשך 28 יום					
11.1	חוזק מתיחה בכח מקסימלי	לפי שיטה מסומנת ב ת"י 4518	נ/ממ"ר	מיני 9.7 ממוצע 10.3	
11.2	התארכות בכח מקסימלי	לפי שיטה מסומנת ב ת"י 4518	%	מיני 109 ממוצע 120	
11.3	גמישות בטמפי נמוכה (-5°C)	לפי שיטה מסומנת ב ת"י 4518	חזותי	הדוגמא לא נסדקה	
11.4	עמידות בהשריה במים	לפי שיטה מסומנת ב ת"י 4518	חזותי	לא נראו סימני התפוררות/התארכות	
12 בדיקות לאחר עמידות בבלייה UV במשך 2000 שעות (לפי תנאי אקלום מתוארים בת"י 1731)					
12.1	חוזק מתיחה (מקסי')	לפי שיטה מסומנת בת"י 1430/3	נ/ממ"ר	מיני 6.3 ממוצע 7.59	
12.2	התארכות (מקסי')	לפי שיטה מסומנת ב ASTM-D-412	%	מיני 120 ממוצע 144	
12.3	גמישות בטמפי נמוכה (-5°C)	לפי שיטה מסומנת בת"י 1430/3	חזותי	הדוגמא לא נסדקה	
12.4	עמידות בהשריה במים	לפי שיטה מסומנת ב ת"י 4518	חזותי	הדוגמא לא התפוררה	